

MC 43 SPREY 500 ml.

BEYAZ KONTRAST BOYA

MC 43 NDT için mat beyaz kontrast boya,gün ışığı görünür siyah manyetik parçacık ile yapılan muayenelerde yüksek kontrast verir.

MV 43 kontrast boya iyi bir arka fon oluşturur,bu sayede elde edilen yüksek kontrast ile en hassas hatalar kolayca görünür.

Hızlı kuruyan MC 43 kontrast boya spreyi kuruduktan sonra kabuklaşma yapmaz.
MC 43 kontrast boya ile florasanlı olmayan her renkteki manyetik parçacıklar uygulanabilir.

FAYDALARI

Temiz ve mat beyaz bir kaplama oluşturan MC 43 ile yüksek ışık altında ,yansıma olmadan daha net görüntüler elde edilir.

Tek uygulama ile ,kabuklanma ve kabarcık yapmayan bir kaplama ile muayene hızını artırır.

MV 43 kontrast boya eşit hızda kurur ve en iyi görüntüleri veren ideal bir kaplama yapar.

Her yere götürebileceğiniz uygunlukta bir aerosoldur,her parça üzerinde ıslak ve kuru metot muayeneler yapmak için uygundur.

ÖZELLİKLER

- * Temiz beyaz renk.
- * Yüksek matlık.
- * İyi bir arka fon kontrastı.
- * Hızlı kuruma.
- * Doğrudan kullanım için uygun çözüm.
- * Kontrollu uygulama.
- * Yüzeye güçlü yapışma.
- * Az koku.

UYGUN OLDUĞU STANDARTLAR

- * ISO 9934-1
- * ISO 9934-2
- * ASTM E 709
- * ASTM E 1444
- * MIL-STD-2132

MV 43 SPREY 500 ml.

UYGULAMALAR

Süreksizlik Tespit Yerleri

Yüzey ve hafif yüzey altı.

İdeal uygulamalar

- * Hassas ve orta süreksizlikler.
- * Alan testi.
- * Noktasal tespit.
- * Bakım muayeneleri.

Kullanış

En iyi sonuçları alabilmek için uygun manyetik parçacıklar ve uygun manyetizasyon ekipmanları kullanın, muayene yapılacak yüzeylerin, manyetik parçacıkların etkileşmesi için, temiz ve kuru olması gereklidir.

Her kullanımdan önce sprej kutusunu iyice çalkalayıp,homojen bir süspansiyon oluşturun.

Sprej kutusunu 18 -25 cm mesafeden tutarak, sabit bir noktaya yığmadan sprej leyin.

MC 43 boya filmi iyice kurumadan manyetik parçacık uygulaması yapmayın,boya filmi normal şartlarda 60 sn.İçinde kurur.

ÖZELLİKLER

Görünüş	Mat boya süspansiyon
Gün Işında Renk	Beyaz
Koku	Zayıf
UV-ışığında renk	N/A
Parlama Noktası	N/A

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMALAR

NDT metodu	Florasanlı olmayan ıslak uygulamalı manyetik test
Sıcaklık Aralığı	4-49°C
Kaplama alanı	4-6 m ²