

01.12.2018

WB 200 MANYETİK PARÇACIK TAŞIYICI KONSANTRE SIVI KOROZYON YAPICILIK DENEYİ.

Standart Test Method: ASTM D 4627-12

Ürün konsantrasyonu (su içinde) : 2 %

Deney süresi: 408 Saat

Pas izi sayısı : 0

